COMPAÑÍA MINERA
SIERRA CENTRAL S.A.C
Minerales No Metálicos

CARBONATO DE CALCIO FINO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE	:	CARBONATO DE CALCIO FINO
PROCEDENCIA	:	COMPAÑÍA MINERA SIERRA CENTRAL S.A.C.
FÓRMULA QUIMICA	:	$CaCO_3$

COMPOSICION QUÍMICA

Parámetro		CARBONATO DE CALCIO FINO
Dióxido de silicio, SiO_2	%	<0.5
Trióxido de aluminio, Al_2O_3	%	<0.5
Trióxido de fierro, Fe_2O_3	%	<0.2
Dióxido de titanio, TiO_2	%	<0.2
Óxido de potasio, K_2O	%	<0.5
Trióxido de azufre, SO_3	%	<0.5
Carbonato de calcio, $CaCO_3$	%	Min. 95
Óxido de calcio. CaO	%	*Min. 53*
Óxido de manganeso, MnO	%	<0.2
Pentóxido de fósforo, P_2O_5	%	<0.2
Carbonato de magnesio, $MgCO_3$	%	<0.5
Óxido de magnesio. MgO	*%*	*<0.5*

USOS Y APLICACIONES

- En construcción
- Como árido o en la producción de cal y cemento
- También se usan ampliamente en agricultura
    - En la industria del caucho


Av. El Santuario 1239 – Urb. Zárate, San Juan de Lurigancho – Lima 36 – Perú
Telf.: (51-1) 3752042 Fax: (51-1) 459-5630 Anx. 212
ventas@comisiceperu.com
http://www.comisiceperu.com

COMPAÑÍA MINERA
SIERRA CENTRAL S.A.C
Minerales No Metálicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICA	RANGO OFRECIDO
% RESIDUO EN TAMIZ 200	12.44
% RET EN 3 MALLAS CONSECUTIVAS	61 %

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA



PRESENTACIÓN:

- Sacos de Polipropileno de 50Kg.
- Big Bags de 1.0 MT





Av. El Santuario 1239 – Urb. Zárate, San Juan de Lurigancho – Lima 36 – Perú
Telf.: (51-1) 3752042 Fax: (51-1) 459-5630 Anx. 212
ventas@comisiceperu.com
http://www.comisiceperu.com